

TANIM

- Akrilik kopolimer esaslı, dolgulu, iç ve dış cephe yüzeylerini sağlamlaştırmak amacıyla kullanılan astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Su emiciliği yüksek brüt beton yüzeylerde, duvar ve tavanlarda,
- Çimento ve özellikle alçı esaslı iç ve dış cephe sıvalarda,
- Isı yalıtım levha sıvama harçlarının üzerine dekoratif sıva harcı uygulamasından önce aderans arttırmak için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır haldedir.
- Uygulandığı bölgelerde dekoratif kaplama arasında güçlü bağlar oluşturur.
- Güçlü yapışma gücüne sahiptir.
- Yüksek kapatma gücüne sahip olup beyaz renktedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA

- Kullanmadan önce karıştırılmalıdır.
- İç ve dış cepheye doğrudan fırça, rulo veya püskürtme metotlarından biriyle uygulanır.
- Su ile inceltilebilir. (Maksimum %20 oranında)

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Dekoratif kaplama yapmadan 1 gün önce tek kat uygulama yapmanız önerilir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

AMBALAJ

- 15 litrelik plastik kova

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	1 saat
Tam kuruma süresi	6 saat
Yoğunluk	1,50 ±0,04 g/ml
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	< 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 2,0 N/mm ²

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

TÜKETİM

- 0,1 kg/m² (tek katta)

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz.

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2 standardına uygundur.

	
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermereçiler Küçük San. Sit. 18. Çad. No: 22 Köşeler Köyü - Dilovası / KOCAELİ 18 DoP numarası: 03.PB 1504-2.003	
2163-CPR-0560-1 TS EN 1504-2 DSA DEKORATİF SIVA ASTARI Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirilmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
İşleme derinliği	: Sınıf I; <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A1
Tehlikeli maddeler	: Uygundur.