

TANIM

- Çimento esaslı, her türlü zemine dökülebilen, 3-10 mm uygulama kalınlığına sahip hazır şaptır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda,
- Beton döşeme ve çimento esaslı yüzeylerin son kat kaplamaları öncesi,
- Seramik, mermer, doğaltaş, parke, halı ve PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesi için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır.
- Zaman tasarrufu sağlar.
- 3-10 mm uygulama kalınlığına sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve suya doyurulmuş olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Yüzeyde kırık ve oyuk bölgeler uygulamadan en az 24 saat önce **TH-500 Tamir harcı** ile onarılmalıdır.
- Uygulama kalınlığı, zemin üzerindeki pürüzlülük gözeneklilik özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.
- Yüzey bozukluğunun fazla olduğu alanlarda ya da büyük alanlar için yapılacak uygulamalarda, master kullanılması önerilir.
- Uygulama öncesi zemine Z-100 Şap ve zemin astarı (kuruma süresi 1-3 saat) uygulaması yapılmalıdır.

AMBALAJ

- 25 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1600 kg)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Gri toz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Uygulama kalınlığı	3-10 mm
Üzerinde yürünebilme süresi	12 saat
Tam kuruma süresi	24 saat
Basınç dayanımı	C25, 25 N/mm ²
Eğilme dayanımı	F5, 5 N/mm ²
Bağ dayanımı	B1,0; 1 N/mm ²

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYGULAMA

- 25 kg **HŞ-540 HAZIR ŞAP**, 3,5-4,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Karışım suyu 20°C-25°C olmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir.
- Hazırlanan **HŞ-540 HAZIR ŞAP**, yüzeye boşaltılmalı ve yüzey masterlanmalıdır.
- Yüzey sertliğinde, mekanik perdah ile düzgünleştirme yapılmalıdır.

TÜKETİM

- 1,5 kg/m² (1 mm uygulama)

TAMAMLAYICI ÜRÜN

- Z-100** Şap ve zemin astarı
- CURE** Kür
- TH-500** Tamir harcı

UYARI VE ÖNERİLER

- Dış mekanlarda, yerden ısıtılmalı zeminlerde, ahşap döşemelerde, sürekli su ile temas edilen zeminlerde ve ağır yaya trafiğine maruz alanlarda kullanılmamaktadır.
- Son kat kaplama olarak bırakılmamaktadır. Uygun kaplama (PVC, seramik, halı, parke) yapılarak üzeri kapatılmalıdır. PVC, seramik, laminat, halı, parke v.b kaplamaları için 72 saat sonunda yapılmalıdır.
- Tek katta 3-10 mm kalınlığına kadar uygulama yapılmalıdır.
- HŞ-540 HAZIR ŞAP** ürünün istenilen performansta ulaşması için tamamlayıcı ürünlerle birlikte kullanılması gerekmektedir. Uygulama öncesi mutlaka astar kullanılmalıdır. Astar, ürün ile yüzey arasında su geçirgenliği ve yüksek yapışma dayanımı sağlamaktadır.
- Uygulamadan sonra yüzey suyunun istenilenden çabuk kaybetmemesi, rötre çatlaklarının engellenmesi ve ürün performansının artırılması için CURE KÜR uygulanmalıdır.
- Ürün uygulama alanının büyüklüğü ve uygulamacı sayısı temel alınarak hazırlanmalıdır. 10 dakika içerisinde işlenecek miktarda ürün hazırlanmalıdır.
- Uygulama öbek öbek bırakılmadan uygulama talimatında belirtildiği gibi yapılmalıdır.
- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 13813** standardına CT-C25-F5 sınıfına uygundur.

CT	Çimentolu şap malzemeleri
C	Basınç dayanımı
F	Eğilme dayanımı

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.