

TANIM

- Normal priz alan çimento ve kum ile yapılan duvar harç ve sıvalarının işlenebilirliğini artıran kullanıma hazır, sıvı, hava sürükleyici ve akışkanlaştırıcı harç katkıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tuğla ve blok yapıları ile ilgili işlerde,
- Şantiyede üretilen harç veya hazır sıva karışımlarında, İnce ve kaba sıvalarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanımı kolay ve ekonomiktir.
- Harçların yüzey gerilimini azaltarak karışım suyunun daha etkili hale gelmesini sağlar.
- Karışımda düzgün dağılmış mikro hava kabarcıkları yolu ile harcın akıcılığını, işlenebilmesini ve kohezyonunu iyileştirir.
- Harç daha kolay işlenir ve zayıtı azalır. Don dayanımını artırır.
- Bu katkı ile karışımın su içeriği azaltılabilir bu da basınç ve yapışma dayanımlarının artmasını sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Fazla hava girişi oluşturmaması için gereğinden fazla çalkalanmamalıdır.

UYGULAMA

- LW-400** Çimento ağırlığının %0,1-0,5'i kadar (100 kg çimento için 100-500 g) ilave edilir.
- LW-400** temiz karışım suyuna önceden ilave edilerek, hazırlanmış kuru kum ve çimento harmanına katılır.
- Karıştırma üniform bir kıvam elde edilene kadar sürdürülmelidir.
- Optimum katkı dozu harçtan istenen işlenebilirlik ve işlenebilirlik süresi ile ortam sıcaklığı ve kumun kalitesine göre değişebilir.

AMBALAJ

- 1 kg ve 30 kg plastik bidon ve 1000 kg IBC

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Kahverengi sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
pH	5±1
Yoğunluk	1,06±0,02 kg/L
Donma noktası	-8°C

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- LW-400**, kuru çimento kum karışımına eklenmemelidir.
- Çok yüksek dayanımlı harç üretimi istendiğinde, hava içeriğinin sürekli kontrolü tavsiye edilir. Aşırı hava sürükleme dayanımları olumsuz yönde etkileyecektir.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Cilde temasından sakınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayın.

TÜKETİM

- Çimento ağırlığının %0,1-0,5'i kadar ilave edilir.

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, aşırı sıcaktan, doğrudan güneş ışığından ve dondan korununuz. Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.