

TANIM

- Stiren bütadien esaslı siva, şap, harç gibi çimento esaslı malzemelerin işlenebilirlik ve geçirimsizliğini arttırıcı bağlayıcı harç katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Zeminde yapışma mukavemeti artırır,
- Aşındırma direncini artırır,
- Su geçirgenliğini azaltmada,
- Donma-çözünme çevrimine karşı dayanıklılığı arttırmada kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazır haldedir.
- Uygulandığı bölgelerde güçlü bağlar oluşturur.
- Rötre çatlaklarına karşı direnci artırır.
- Harca elastikiyet ve aderans kazandırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek gevşek kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Fazla hava girişi oluşturmaması için gereğinden fazla çalkalanmamalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Uzun süre güneşe maruz kalmış çok sıcak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Tam priz almadan önce hava sıcaklığının +4°C'den aşağıya düşmesi önlenmelidir.
- Her zaman taze bağlayıcılar ve uygun tane bileşimli, temiz yıkanmış malzeme kullanılmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz sıvı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
pH	9±1,5
Yoğunluk	1,01±0,03 kg/L
Katlar arası beklenilmesi gereken süre	4 - 6 saat
VOC	<0,01 %

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYGULAMA

- Sıva Harçları İçin;**
- Sıva uygulanması için Latex/Su Oranı: 1/3-1/4 oranında temiz bir kapta karıştırılmalıdır.
- Harç içerisindeki Çimento/Kum Oranı: 1/3 olacak şekilde ayarlanmalı.
- Sıvı karışım üzerine kuru karışım ilave edilerek sıvı harcı oluşturulmalıdır.

- Tamir Harçları İçin;**
- Özellikle sıcak havalarda yapılan uygulama sonrası ani su kayıplarını önlemek ve rötre çatlaklarını gidermek için Latex/Su Oranı: 1/2-1/3 oranında temiz bir kapta karıştırılmalıdır.
- Harç içerisindeki Çimento/Kum Oranı: 1/2-1/3 olacak şekilde ayarlanmalı Kum tane boyutları yüzeye uygulanacak sıva kalınlığına göre ayarlanmalıdır.
- Sıvı karışım üzerine kuru karışım ilave edilerek homojen bir karışım oluşturulmalıdır.
- Astar uygulamalarında ve aderans arttırmak için; Latex / Su Oranı: 1/1 oranında temiz bir kapta karıştırılarak boza kıvamına gelene kadar üzerine çimento ilave edilir.
- Elde edilen çimento şerbeti fırçayla sürülerek veya yüzeye dökülerek uygulanır.
- Tam kuruma gerçekleşmeden üzerine sıva veya şap atılmalıdır.
- Fayans ve seramik yapıştırıcıları uygulamalarında, Latex şerbeti yüzeye uygulanmalıdır.
- Aderans içinde Latex / Su karışımı yüzeye astar olarak sürülmelidir.

AMBALAJ

- 5 ve 20 kg plastik bidon

TÜKETİM

- Latex/Su oranı: 1/1-1/4 oranında
- Harç karışımları için çimentonun %2-3 oranında

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 934-2 standardına uygundur.

 2163	
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köşeler Köyü - Dilovası / KOCAELİ 18 DoP numarası: 03.PB 934-2.003	
2163-CPR-0560-1 TS EN 1504-2:2005 Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirme-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: W<0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
İşleme derinliği	: Sınıf I, <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: E

 2163	
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köşeler Köyü - Dilovası / KOCAELİ 20 DoP numarası: 03.PB 934-2.003	
2163-CPR-730 TS EN 934-2+A1:2013 Kimyasal Katkılar- Beton, harç ve şerbet için- Bölüm 2: Beton kimyasal katkıları LTX LATEX Çizelge 9: Su geçirimsizlik kimyasal katkıları için özellikler (eşit kıvamda veya eşit su/çimento oranında)	
ÖZELLİKLER	PERFORMANS
Kılcal su emme	7 günlük kürden sonra, 7 günde; Deney tabi tutulan betonun kılcal su emmesi, şahit betonun en çok %50'si (kütlece) 90 günlük kürden sonra, 28 günde; Deneye tabi tutulan betonun kılcal su emmesi, şahit betonun en çok %50'i (kütlece)
Basınç dayanımı	28 günde: Deneye tabi tutulan betonun basınç dayanımı, şahit betonun en az %85'i
Taze betondaki hava miktarı	Deneye tabi tutulan beton karışımındaki hava miktarı, şahit beton karışımının en çok %2 (hacimce) üzerinde
Korozyona etkisi	Sadece EN 934-1:2008, Ek A.1'de verilen bileşenleri kapsar.
Ürünlerimiz tehlikeli maddeler içermemektedir.	