

CFG - 50

COLORFUL FLOOR GLOSS-RENKLİ ZEMİN PARLATICISI



TANIM

- Akrilik ve solvent esaslı, düşük aderanslı yüzeylerin sertleştirilmesinde, performansı yüksek, tozumu önleyerek beton servis mrünün artırılması için kullanılan, renkli parlak

KULLANIM ALANLARI

- Otoparklarda ve depolarda,
- Yaya yolları, kaldırımlar, yeraltı ge itlerinde,
- Havuz kenarları, yürüme yolları, meydanlarda,
- Endüstriyel zeminlerde,
- Yaşama alanları, alışveriş merkezlerinde,
- Yüzey sertleştirici uygulanmış zeminlerde,
- imento esaslı yüzeylerin korunmasında ve sertleştirilmesinde,
- Tozuyan yüzeyleri nlemek amacıyla,
- Transparan zemin renklendirilmesi istenilen yerlerde,
- Beton, şap gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- İçerisindeki solvent hızlı buharlaştığından kuruması hızlıdır.
- Kullanıma hazır, uygulaması kolaydır.
- Betonun klora (tuza) veya gazlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.
- Su ge irimsizliği arttırdığından, betonun donma sonucu oluşabilecek atakları engeller.
- UV dayanımı sağlar.
- Alkaliye dayanıklıdır.
- Betona desen vermeden, renklerin canlı görünmesini sağlar.
- Farklı renk eşitleriyle betonun renklendirilmesinde kullanılır.
- Zamanla solma, kabarma yapmaz. Kaygan tabaka oluşturmaz.
- Yağmur etkisiyle betonun rengi değişmez.
- Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılır.
- Kir tutmayı azaltır.
- Yüzeyin aşınma dayanımını arttırdığından tozumu önler.
- Sarfiyatı düşük ve ekonomiktir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddeden, toz, kir ve yağdan temizlenmiş, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey ıslak temizleme yöntemleriyle temizlenmeli ve uygulama öncesi kuru olmasına dikkat edilmelidir. Nemli yüzeylere yapılacak olan uygulamalarda ncelikle belirtilen küçük bir yüzey alanına numune uygulaması yapılarak aderans testi yapılmalıdır. Zeminin emiciliğine göre 1-2 kat uygulanabilir. Katlar arası geçişlerde yüzeyin tam kurduğuna emin olunmalıdır.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler solvent ile temizlenmelidir

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Renkli Sıvı
Renk	RAL 1016 SARI, RAL 3020 KIRMIZI, RAL 5013 MAVİ, RAL 6004 YEŞİL, RAL 7036 PLATİN GRİ, RAL 7040 GRİ, RAL 9017 SİYAH
Koku	Karakteristik
Uygulama Sıcaklığı	(+5 C)-(+30 C)
Yoğunluk	0,92 0,03 kg/L
Tam Kurlenme	5 gün
Kuruma Süresi	45-60 dak (hafif yaya trafiği)
Kap mrü	2 saat
Parlama Noktası	20-45 C
VOC	760 g/L

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN.

UYGULAMA

- CFG-50 kullanıma hazır ve tek bileşenlidir.
- Herhangi bir seyreltme işlemi yapılmamalıdır. Kullanmadan nce iyice karıştırılmalıdır.
- Fırça veya kısa tüylü rulo ile el ile veya püskürtme makineleri ile uygulanabilir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir. Ürün, Özel bir uygulama işlemi gerektirmez.
- Kürünü tamamlamadan en az 2 saat boyunca üzerine su gelmesine, yaya trafiğe açılmasına izin verilmemelidir.
- CFG-50 uygulaması yapılmadan önce koruyucu gözlük, eldiven ve elbise kullanınız. Akrilik reçine esaslı olduğundan dolayı ciltte tahriş yapabilir.
- CFG-50 solvent içerdiğinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir.
- Yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır.
- Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

CFG - 50

COLORFUL FLOOR GLOSS-RENKLİ ZEMİN PARLATICISI



TÜKETİM

- Fırça, rulo (kaplama): 0,10 – 0,20 litre (1 m² alan için)
- Püskürtme (emprenye): 0,15 – 0,25 litre (1 m² alan için)

AMBALAJ

- 17 L teneke kova

RAF ÖMRÜ

- Açılmayan ambalajlarda uygun ortama göre ((+5°C)-(+30°C)) muhafaza edilirse, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır. Dondan koruyunuz.