

BB-12

BRÜT BETON ASTARI



TANIM

- Akrilik kopolimer esastı, emici olan yüzeyler için dolgulu brüt beton astarıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda brüt beton yüzeylerde ve tavanlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Çimento ve özellikle alçı siva uygulamaları öncesi aderans artırır.
- Hızlı su emiciliği engeller.
- Alçının dayanımı özelliğini artırır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzeyde alçı, boya, tutkal, yağ, çimento artıkları gibi istenmeyen yabancı maddeler uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA

- BB-12 Brüt beton astarı** en fazla %20 oranında su ilave edilip homojen bir hale gelinceye kadar, karıştırılarak, pösteki rulo ile tek kat olarak uygulanmalıdır.
- Siva uygulamasına geçilmeden önce ürünün tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- BB-12 Brüt beton astarı** aralıklı olarak uygulanacaksa her uygulamadan önce homojenliğini korumak amacıyla tekrar karıştırılmalıdır.
- Astar kurduğunda renkli, çizilmez ve kumlu film tabakası elde edilir. Oluşan film tabakasının üzerine uygulama yapılır.
- BB-12** uygulamasından sonra en geç 3 gün içinde siva, alçı uygulamasına geçilmelidir.

AMBALAJ

- 12 kg, 20 kg plastik kova ve 1500 kg IBC

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Dondan koruyunuz. **BB-12**, 0°C derece altındaki sıcaklıkta donar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Kırmızı ve Yeşil
Uygulama sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Uygulama aletleri	Pösteki rulo
Kuruma süresi	1-2 saat
Yoğunluk	1,75±0,05 kg/L
pH	8,5±0,5
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 0,8 N/mm ²
VOC	<0,01 %

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Belirtilen süreler 20°C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısılır.
- BB-12 Brüt beton astarı** ürünün sağlayacağı yüzey aderansı için, uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesi önlenmelidir.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Cilt ile temasından kaçınılmalı ve temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Teması engellemek için uygun eldiven kullanılmalıdır.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Devamlı su içinde olan yapılan uygun değildir.

TÜKETİM

- 0,60-0,70 kg/m² (seyreltilmeden)
- 0,35-0,40 kg/m² (%20 seyreltilerek)

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2 standardına uygundur.
- Bayındırlık poz no: 04.555/03

2163	
YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köşeler Köyü - Dilovası / KOCAELİ	
18	
2163-CPR-0560-1	
TS EN 1504-2:2005	
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirme- Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri	
Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: ≤0,1 kg/m ² .h ⁰⁵
İşleme derinliği	: Sınıf I <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A1

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cadde No: 22 Köşeler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | @fmyfixyapikimyasallari