

TANIM

- Çimento esaslı, tek bileşenli, yüksek yapışma özelliğine sahip, hazır tuğla ve bims yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephelerde,
- Tuğla ve bims blokların örülmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Uygulaması kolaydır, fazla işçilik gerektirmez.
- Zaman tasarrufu sağlar.
- Yatay ve düşey uygulamalarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.
- Örgü işlemi yapılacak olan yüzey hafif ıslatılmalıdır.

UYGULAMA

- 25 kg BMS-510 5,0-5,5 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilene kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır.
- Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmelidir.
- Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dakika karıştırınız.
- Hazırlanan harç, 2-3 saat içerisinde tuğla ve bims bloklar üzerine yapıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç, mala yardımıyla tüm yüzeye eşit kalınlıkta olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Uygulama yapılırken yatay ve düşey derzler en fazla 5-10 mm olmalıdır.
- Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
- Harç ile uygulama işleminin ardından tuğla ve bims bloklar, üstten ve yandan lastik tokmak yardım ile sabitlenmelidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Gri
Uygulama sıcaklığı	: (+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	: (-30°C)-(+60°C)
Tam kuruma süresi	: 24 saat
Boşluklu birim hacim kütlesi	: 1700±200 kg/m ³
Sertleşmiş kuru harçta yoğunluk	: 1600±200 kg/m ³
Basınç dayanımı	: M10; ≥10,0 N/mm ²
Su buharı difüzyon katsayısı	: 15/35 µ
Kapiler su emme	: < 0,5 kg/m ² .dk ^{0,5}
Isıl iletkenlik	: < 0,82 W/m.K (P=%50)
Hava içeriği	: < %20
Yangına tepki sınıfı	: A1

- Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Yabancı madde ilave etmeyiniz.
- Uygulama öncesi ambalaj-ürün ve uygulama esnasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

TÜKETİM

Duvar Bloklar	Tüketim kg/m ²
10 cm	: 4,5 - 5,0 kg/m ²
15 cm	: 6,0 - 7,0 kg/m ²
19 cm	: 8,5 - 9,5 kg/m ²
25 cm	: 11,5 - 12,5 kg/m ²

AMBALAJ

- 25 kg Kraft torba (palette 64 torba, 1600 kg)

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

KALİTE BELGELERİ

- TS EN 998-2 standardına uygundur.