

# SS-41

## SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI



### TANIM

- Tek bileşenli, akrilik kopolimer esaslı, seramik üstü seramik uygulamalarına özel, yüzeyin aderansını artıran ve emiciliğini dengeleyen, yüksek yapışma gücüne sahip dolgu astardır.

### KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda,
- Seramik, mermer gibi düz ve parlak yüzeylerde astar olarak kullanılır.
- Seramik üstü seramik uygulamaları öncesi tutunmayı ve aderansı artırmak amacıyla kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Tek bileşenlidir.
- Kullanıma hazırdır, hızlı ve kolay uygulanır.
- Eski seramik yüzeyin kırılmasına gerek kalmadan, yeni kaplama malzemelerinin yapıştırılmasını sağlar.
- Çimento ve özellikle alçı sıva uygulamaları öncesi aderans artırır.
- Hızlı su emiciliği engeller.
- Neme karşı dayanım sağlamaktadır.
- Pürüzlü bir yüzey oluşturarak yapışma mukavemetini artırır.
- Solvent içermez. Kokusuzdur. İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.

### YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yüzey, yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.

### UYGULAMA

- Kullanmadan önce 3-5 dakika düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Yüzeye fırça veya rulo ile uygulama yapılmalıdır.
- Kuruma süresi 60 dakikadır. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır.
- Astar kurduğunda kırmızı ve kumlu bir film tabakası oluşturur.
- Oluşan film tabakasının üzerine uygulama yapılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Kırmızı
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Kuruma süresi	1 saat
Tam kuruma süresi	5 saat
Yoğunluk	1,60 ±0,06 g/ml
Kapiler su emme ve su buharı geçirgenliği	< 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

### UYARI VE ÖNERİLER

- Sürekli suya maruz kalan yüzeyler için kullanıma uygun değildir.
- Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini önleyiniz.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı yapıştırma işlemi öncesi kontrol edilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı minimum +5°C olmalı ve yüzey yağış almamalıdır.
- 24 saat içerisinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır.
- Çok nemli ve/veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Ürün içerisine su ilave edilip seyreltilme yapılmamalıdır.
- Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- İçerisine yabancı madde konulmamalıdır.

### AMBALAJ

- 3,5 kg ve 12 kg plastik kova

### TÜKETİM

- Tek katta 0.130-0.160 kg/m<sup>2</sup>

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

KOCAELİ KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 22 Köşeler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | myfixyapikimyasallari

# SS-41 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI



## RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## KALİTE BELGELERİ

- TS EN 1504-2 standardına uygundur.
- Bayındırlık Poz No: 04.466/3

YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. İstanbul Mermerciler Küçük San. Sit. 18. Cad. No: 22 Köseler Köyü - Dilovası / KOCAELİ	
18 DoP numarası: 03.PB 1504-2.014	
2163-CPR-0560 TS EN 1504-2	
<b>SS-41 SERAMİK ÜSTÜ SERAMİK ASTARI</b>	
Beton yapıların korunması ve tamiri için mamuller ve sistemler-Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi-Bölüm 2: Beton için yüzey koruma sistemleri	
Prensip 1: Yabancı madde girişine karşı koruma, Yöntem 1.2 Emprenye uygulaması	
Kapiler su emme ve su geçirgenliği	: < 0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
İşleme derinliği	: Sınıf I; <10 mm
Yangına tepki sınıfı	: A2-s1,d0
Tehlikeli maddeler	: Uygundur.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

KOCAELİ KOBİ Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No: 22 Köseler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | myfixyapikimyasallari