

SUPERSEAL

BETON YÜZEYLERDE LEKE ÖNLEYİCİ PARLAKLIK VEREN ve YÜZEY AŞINMA DAYANIMI SAĞLAYAN KAPLAMA



TANIM

- İç mekan beton zeminlerde yüzey aşınma direncini artıran, leke ve tozuma önleyici, parlak koruyucu kaplamadır.

KULLANIM ALANLARI

- Yatay, iç mekân beton zeminlerde,
- Beton yüzeylerde aşınma direnci istenilen yüzeylerde,
- Gıda ve temizlik endüstrisindeki laboratuvarlar da solüsyon dökülmelerine karşı zemin korunmasında,
- Kimyasallara karşı dayanım istenilen zeminlerde kullanılır.

AVANTAJLARI

- Yüzeye parlaklık verir.
- Leke tutmayı önler.
- Betonun servis ömrünü uzatır.
- UV dayanımlıdır, Sararma yapmaz.
- Betona uygulanan dekoratif desenlerde parlaklık vererek renklerde derinlik sağlar.
- Yüzeyde tozumu önler.
- Hızlı kurduğundan kullanıma erken açılır.
- Su bazlı olduğundan kapalı alanlarda kullanılabilir.
- Yüzeyin su emiciliğini azaltır.
- Yüzeyi sertleştirerek zeminin aşınma dayanımını artırır.
- Üzerinde uygulama yapılmış zeminlerde, kayma direnci sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün, emici ve sağlam olmalıdır. Uygulamada kullanılacak uygun püskürtme ekipmanı belirlenmelidir.
- Uygulama yapılacak test alanında tüketimi hesaplamak için; **SÜPER SEAL** uygulanarak miktar belirlenir. Test alanı en az 4 saat nemden korunmalıdır.

UYGULAMA

- Uygulama için kullanılacak mikrofiber bez öncelikle **SÜPER SEAL** ile nemlendirilir.
- Daha sonra püskürtme cihazıyla **SÜPER SEAL** püskürtülmelidir.
- Önceden nemlendirilen mikrofiber bez ile ince, eşit bir kaplama olacak şekilde yayılmalıdır. Yüzeyde kuruma başladığında yayma durdurulmalı ve üst üste bindirme yapılmamalıdır. Uygulamanın en az iki kişi (bir püskürtme ve bir yayma) ile yapılması tavsiye edilir.
- Yüzeyin, 20-60 dakikada yapışkanlık bırakmadan kuruması beklenir.
- Maksimum koruma ve parlaklık için iki kat önerilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Renk	Süt Beyazı
Yoğunluk	1,02±0,02 kg/L
pH	11±1 (20,0°C)
Uygulama zemin sıcaklığı	(+5°C)-(+35°C)
Servis sıcaklığı	(-20°C)-(+80°C)

- Bu değerler laboratuvar şartlarında [(23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem] elde edilmiş olup saatiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
- Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından MYFIX YILDIZ YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı Kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Beton kalitesi, gözeneklilik, çalışma sahası koşulları, sıcaklık ve bağıl nemdeki değişiklikler tüketim oranlarını ve kuruma sürelerini etkileyecektir.
- Belirtildiği gibi paketlenmiş olarak inceltme yapmadan uygulayınız.
- Kullanmadan önce iyice karıştırınız.
- Yapısal kusurları ve çatlakları tamir etmez. Bu nedenle uygulama öncesi yüzeyler temiz, tamir edilmiş ve iyi durumda olmalıdır.
- Uygulamadan önce asit lekeli beton iyice temizlenmelidir.
- SÜPER SEAL**, kuru ve emici betona uygulanmalıdır. Zemin emiciliğinden emin olmak için hafif bir su spreyi ile emiciliği kontrol edilmelidir. Yalnızca iç mekân, yatay beton yüzeylerde kullanımı içindir.
- Püskürtme işlemi, düşük basınçlı püskürtücülerle yapılmalıdır.
- Uygulama sıcaklığı +5°C - +35°C arasında olmalıdır. Aşırı sıcaklıklardan ve dondan korunmalıdır.
- Temas edilen cilt, su ve sabun ile yıkanılmalıdır. Cilt farklı kimyasallar ile temizlenmeye çalışılmamalıdır. Tahriş ederse, tıbbi yardım alınmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

TÜKETİM

- 30 m²/L

AMBALAJ

- 30 L'lık plastik bidon ve 1000 kg IBC

RAF ÖMRÜ

- Açılmayan ambalajlarda uygun ortama göre ((+10°C)-(+30°C)) muhafaza edilirse, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

Yıldız Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Mermerciler Küçük Sanayi Sitesi 18. Cadde No: 22 Köşeler - Dilovası / KOCAELİ

(0 216) 469 66 33 | (0 262) 728 11 10 | www.myfixyapikim.com | @fmyfixyapikimyasallari