

## TANIM

- Çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış (T), seramik ve fayans kaplama uygulamalarında kullanılan kullanıma hazır yapıştırma harcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

- İç mekân yatay ve dikey uygulamalar
- Beton, şap, sıva gibi mineral esaslı yüzeylerde
- Seramik ve fayans kaplamaların yapıştırılması

## UYGULANMAMASI GEREKEN YÜZEYLER

- Dış mekân cepheler
- Islak hacimler (banyo, mutfak, havuz vb.)
- Yerden ısıtılmal zeminler
- Seramik üstü seramik uygulamalar
- Ahşap, metal ve alçı esaslı yüzeyler

## YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yağ, toz, boya gibi yapışmayı engelleyen kalıntılar giderilmelidir.
- Kırık/oyuk bölgeler, uygulamadan en az 24 saat önce uygun tamir harcı ile onarılmalıdır.
- Seramiğin arka yüzeyi nemli bez ile silinmelidir.
- 30°C üzerindeki sıcaklıklarda yüzey nemlendirilmeli ve doğrudan güneşten korunmalıdır.

## UYGULAMA

- Karışım:** 25 kg GLU MAX C1T, 6,0–6,5 L temiz suya yavaşça dökülerek düşük devirli mikserle 3–5 dk karıştırılır.
- Dinlendirme:** Karışım ≈5 dk dinlendirilir; ardından 1–2 dk tekrar karıştırılır.
- Sürme:** Harç, yüzeye dişli mala ile uygulanır; tarak seçimi seramik boyutuna göre yapılmalıdır.
- Yerleştirme:** Seramikler 20 dakika içinde yüzeye lastik çekiçe bastırılarak yapıştırılır.
- Derz:** Uygulamadan 24 saat sonra derz uygulamasına geçilebilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm:  
Uygulama sıcaklığı:  
Sıcaklık dayanımı:  
Açık bekletme süresi / çalışabilme:  
Derz uygulamasına geçiş:

Beyaz toz  
+5°C – +30°C  
–30°C – +60°C  
≈20 dk  
≈24 saat

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.  
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

## UYARI VE ÖNERİLER

- Uygun olmayan uygulamalar: Dış mekân cepheler, havuz ve sürekli suya maruz ıslak hacimler, seramik üstü seramik (SÜS), yerden ısıtılmal zeminler, çok yoğun yaya/araç trafiğine açık alanlar, metal yüzeyler ve ahşap döşemeler.
- Açık bekletme süresi: Yüzeye yayılan harçla en fazla 20 dakika içinde yapıştırma yapın; 20 dakikayı aşan/kabuk bağlayan harcı kullanmayın, gerekirse kazıyıp taze harç uygulayın.
- İklim/ortam: Aşırı sıcak, rüzgârlı ve yağışlı havalarda uygulama yapmayın; yüzeyi rüzgâr ve doğrudan güneşten koruyun.
- Büyük ebatlı karolar: Tam temas ve yüksek doluluk için çift taraflı yapıştırma (buttering) yöntemi önerilir.
- Su teması/derz: Uygulamadan sonra en az 24 saat doğrudan su temasından kaçının; derze geçiş için yaklaşık 24 saat bekleyin.
- İSG: Çimento esaslıdır; tozunu solumayınız, cilt ve göz temasından kaçınınız. Uygulama sonrası elleri ve aletleri bol suyla temizleyiniz.
- Tüketim: Verilen değerler yaklaşık olup; yüzey emiciliği/düzgünlüğü, karo ebatı ve uygulama tekniğine göre değişebilir.

## TÜKETİM

| Seramik Boyutu           | Tarak       | Uygulama     | Tüketim                    |
|--------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| ≤ 120 cm <sup>2</sup>    | 6×6×6 mm    | Tek Taraflı  | ~4,0 kg/m <sup>2</sup>     |
|                          |             | Çift Taraflı | ~5,0–6,0 kg/m <sup>2</sup> |
| 120–500 cm <sup>2</sup>  | 8×8×8 mm    | Tek Taraflı  | ~5,0 kg/m <sup>2</sup>     |
|                          |             | Çift Taraflı | ~6,5 kg/m <sup>2</sup>     |
| 500–2000 cm <sup>2</sup> | 10×10×10 mm | Tek Taraflı  | ~5,5 kg/m <sup>2</sup>     |
|                          |             | Çift Taraflı | ~7,0–8,0 kg/m <sup>2</sup> |

## RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

## AMBALAJ

- 25 kg kraft torba, 64 torba/palet - 1600 kg