

MANTOTECH - DS-15

Dekoratif Mineral Dış Cephe Sıvası – İnce



TANIM

- Beyaz çimento esaslı, yüksek yapışma mukavemetine sahip, ince agregalı, dekoratif bitiş sağlayan dış cephe sıvası.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekân uygulamaları
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde dekoratif siva/bitiş kaplaması

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	: Beyaz
Uygulama sıcaklığı	: (+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	: (-30°C)-(+60°C)
Kuru yığın yoğunluğu	: 1600±300 kg/m ³
Bağ dayanımı	: ≥ 0,20 N/mm ² FP(A)
Basınç dayanımı	: CS III: 3,5-7,5 N/mm ²
Su buharı difüzyon katsayısı	: ≤ 30 μ
Kapiler su emme	: W0
Ortalama ısı iletkenlik	: (λ10,kuru) ≤0,82 W/m.K P=%50 W/m.K
Yangına tepki sınıfı	: A1

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.
Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır; uygulama sırasında kullanıcı dostudur.
- Dış etkenlere ve aşınmaya karşı yüksek dayanım.
- Özel dolgu boyutu sayesinde doğal/dekoratif doku oluşturur.
- Nefes alır; büzülme ve dökülme yapmaz.
- Üzerine boya yapılabilir (yüzey tam kuruduktan sonra).

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru ve yapışmayı engelleyecek kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Uygulama öncesinde Dekoratif Siva Astarı fırça veya rulo ile uygulanmalıdır.

UYGULAMA

- Karışım:** 25 kg MANTOTECH DS-15, 6,0-6,5 L temiz su üzerine yavaşça ilave edilir ve düşük devirli mikser ile homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılır.
- Dinlendirme:** Harç 10 dakika dinlendirilir; uygulama öncesinde 1-2 dakika tekrar karıştırılır.
- Sürme:** Harç çelik mala ile yüzeye tek seferde ve eşit kalınlıkta uygulanır; yüzey bütünlüğü bozulmamalıdır.
- Doku verme:** Henüz kurumadan, plastik mala ile dairesel hareketlerle istenen doku verilir; mala sık sık temizlenmelidir.
- Boya:** Yüzey tamamen kuruduktan sonra, istenirse esnek dış cephe boyası uygulanabilir.
- Yatay ve eğimli yüzeylere uygulama yapmayınız.
- Ürün, doğrudan tuğla veya gaz beton yüzeylere uygulanmamalıdır.

UYARI VE ÖNERİLER

- Yatay/üstte su tutan veya eğimli yüzeylerde DS-15 ile dekoratif kaplama yapılmaz.
- Tuğla ve gaz beton yüzeylere doğrudan uygulamayınız; bu tür zeminlerde önce uygun düzeltme/tesviye katı oluşturunuz.
- Yapışma ve yüzey tutunmasını artırmak için, uygulamadan önce Dekoratif Siva Astarı ile yüzeyi hazırlayınız.
- Ürün çimento esaslıdır; toz inhalasyonundan kaçınınız, cilt ve gözle teması önleyiniz.
- Uygulama bittikten sonra ellerinizi ve ekipmanı bol suyla temizleyiniz.
- Paylaşılan tüketim değerleri yaklaşık olup; zemin yapısı, doku verme tekniği ve ortam koşullarına göre değişebilir.

TÜKETİM

- 1,9-2,3 kg/m²

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

- 25kg kraft torba, 64 torba/palet - 1600 kg