

TANIM

- Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma dayanımı sağlayan, silikon katkılı çimento esaslı geliştirilmiş derz dolgu harcıdır. Seramik, fayans, cam mozaik, mermer ve granit gibi kaplamaların derz uygulamalarında kullanılır.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekân: yatay ve düşey uygulamalar
- Islak hacimler: banyo, mutfak gibi alanlar
- Kaplama türleri: seramik, fayans, cam mozaik, mermer, granit

ÖZELLİKLERİ

- Silikon katkısı sayesinde düşük su emme ve kolay temizlenebilir yüzey
- Yüksek aşınma dayanımı, darbe ve titreşime karşı direnç
- Pürüzsüz bitiş, yüzeyi çizmez
- Donma-çözünme döngülerine karşı dayanım
- 6 mm'ye kadar derz genişliklerinde kullanım
- 16 renk seçeneği

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Yapışmayı engelleyen yağ, kir, boya kalıntıları giderilmelidir.
- Derz dolgu öncesinde, yapıştırıcının tamamen kürlenmiş olması gerekir.
- Derz boşluğu temiz ve derinlik karo kalınlığının en az 2/3'ü olmalıdır.
- Emici yüzeylerde ve sıcak/rüzgârlı havalarda derzler hafifçe nemlendirilmelidir.

UYGULAMA

- Karışım:** 20 kg FUGASIL, 6,0-6,6 L temiz suya yavaşça eklenir; düşük devirli mikser ile homojen kıvam elde edilene kadar karıştırılır.
- Dinlendirme:** Harç 5-10 dk dinlendirilir; uygulama öncesi 1-2 dk yeniden karıştırılır.
- Uygulama:** Harç yüzeye yayılarak lastik spatula ile çapraz hareketlerle derz aralarına doldurulur; fazla malzeme yüzeyden sıyrarak alınır.
- Temizlik:** Derz içindeki harç matlaştığında (≈10-20 dk) nemli sünger ile dairesel hareketlerle temizlenir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	16 farklı renkte toz
Uygulama sıcaklığı	+5°C ile +30°C arası
Sıcaklık dayanımı	-30°C ile +60°C arası
Çalışabilme süresi	20 dakika
Tamamen sertleşme süresi	12 saat
Kabuklaşma süresi	20 dakika (20°C)
Kullanıma alma süresi	1 saat
Zemin trafiğe açılma süresi	24-48 saat

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)°C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Derz erken silinirse veya aşırı ıslak süngerle temizlik yapılırsa ton farkları/reng dalgalanmaları oluşabilir.
- Silim süngerini sık aralıklarla durulayın ve iyi sıkılmış halde kullanın.
- FUGASIL derz içinde yeterli sertliğe ulaştıktan sonra, yüzeyde kalan ince film/kir tabakasını kuru ve yumuşak bir bezle alın.
- Sıcak, kuru ve rüzgârlı hava koşullarında, son performansı desteklemek için uygulamadan birkaç saat sonra yüzeye hafifçe su sisleme yapılması önerilir.
- Ürün çimento esaslıdır; tozunu solumayınız, cilt ve göz temasından kaçınınız.
- Uygulama bitiminde elleri ve ekipmanı bol suyla temizleyiniz.

TÜKETİM

SERAMİK	DERZ GENİŞLİĞİ			
	2 mm (g/m ²)	3 mm (g/m ²)	4 mm (g/m ²)	6 mm (g/m ²)
10x10 cm	550 350	700 550	950 750	1500 950
10x20 cm	600 200	400 250	500 300	750 500
20x20 cm	150 80	250 120	350 150	450 225
25x40 cm				
30x30 cm				
60x60 cm				

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

- 20 kg kraft torba, 64 torba/palet - 1280 kg