

TANIM

- **Chemfix - SU-KES** Tek bileşenli, ani priz alan, aktif su kaçaklarının yalıtımında, tamir ve montaj amaçlı kullanılan, aderansı yüksek, kullanıma hazır tıkama harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekanlarda uygulanabilir.
- Düşey ve yatay yüzeylerde kullanılır.
- Tie-rod boşluklarını doldurmak için idealdir.
- Aktif su kaçaklarını geçici olarak durdurmak için kullanılır.
- Bodrum, temel, istinat duvarı ve su deposu gibi alanlarda etkilidir.
- Asansör boşluğu, havuz ve beton borulardaki sızıntılarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Çok hızlı kurur, anında etki gösterir.
- Uygulaması pratiktir.
- Basınca karşı dayanıklıdır.
- Suyun geldiği yönden tersine doğru genişlererek sızıntıyı keser.
- Uygulamadan 15 dakika sonra üzerine yalıtım malzemesi yapılabilir.
- Kalıcı çözüm sağlar.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzeyde yağ, kir, çamur gibi yapışmayı engelleyen maddeler olmamalıdır.
- Çatlak ve su sızıntısı olan bölgeler sağlam zemine kadar açılmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzey temiz ve hafif nemli olmalıdır.

UYGULAMA

- Su kaçağı olan delik veya çatlaklar, yaklaşık 2 cm derinlik ve genişlikte ya da sağlam zemine ulaşana kadar kazınarak açılmalıdır.
- Toz haldeki SU-KES, kuru olarak veya bir miktar suyla karıştırılarak konik bir parça haline getirilir.
- Karıştırılan harç, su kaçağının olduğu bölgeye tek hamlede bastırılarak uygulanır ve en az 1 dakika boyunca el ile sabit tutulur.
- Agregâ veya yabancı maddeler karışıma eklenmemelidir.
- Harç, 1 kg toz SU-KES için 0,2-0,3 litre su kullanılarak temiz bir kapta karıştırılmalı ve homojen kıvama getirilmelidir.
- Karışım elle veya spatula ile hazırlanabilir. Uygulama sırasında mutlaka lastik eldiven kullanılmalıdır.
- Uygulama, dıştan içe doğru yapılmalı, harç priz almaya başlamadan önce şekillendirilerek, açılan bölgeye sıkıca bastırılmalıdır.
- SU-KES çok hızlı priz aldığı için, uygulama 1 dakika içinde tamamlanmalıdır.
- Prizini almış veya donmuş harca tekrar su eklenmemelidir.
- Derin delikler, gerekirse kat kat doldurularak tıkanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Gri toz
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C)–(+30°C)
Standart sınıfı	R3
Boşluklu birim hacim kütlesi	2000±100 kg/m ³
Eğilme dayanımı	7,5 N/mm ²
Basınç dayanımı	25 N/mm ²
Yapışma suretiyle oluşmuş bağ	1,5 N/mm ²
Yangına tepki sınıfı	A1

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)OC sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.** sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Uygulama sonrası yüzey 15 dakika boyunca nemlendirilerek kurlenmelidir.
- Gaz beton yüzeylerde kullanılmaz.
- Malzeme esnek değildir; hareketli veya oturma riski olan alanlarda çatlama yapabilir.
- Titreşime açık yüzeylerde ve yapısal çatlaklarda uygulanmaz.
- Soğuk havalarda ambalaj, kullanım öncesi +20°C ila +25°C'de bekletilmelidir.
- Yüksek su basıncında, suyu geçici olarak hortumla yönlendirerek basınç azaltılmalı, ardından uygulama yapılmalıdır.
- Çimento esaslı olduğundan, tozu solunmamalı; cilt ve gözle temas ettirilmemelidir.
- Uygulama sonrası el ve aletler bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama sırasında zemin, rüzgâr ve doğrudan güneşten korunmalıdır.
- Verilen tüketim miktarları ortalama değerlerdir, yüzey durumuna göre değişebilir.

TÜKETİM

- 1,7-2,0 kg toz (1 litre taze harç için)

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Dondan koruyunuz.

AMBALAJ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Dondan koruyunuz.