

TANIM

- Granit ve porselen seramiklerin yapıştırılmasında kullanılan, çimento esaslı, yüksek performanslı hazır harç. Kayma yapmaz, uzun çalışma süresi sunar, güçlü yapışma sağlar.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda yatay/düşey uygulamalar için uygundur.
- Brüt beton, alçı sıva, şap gibi yüzeylere; seramik üstü seramik uygulamalarda
- Banyo ve mutfak gibi ıslak hacimlerde porselen ve granit seramiklerin yapıştırılmasında

ÖZELLİKLERİ

- Kullanıma hazırdır, sadece suyla karıştırılarak kolayca uygulanabilir.
- Yüksek yapışma gücü sayesinde seramik ve granit kaplamaları güvenle tutar.
- Donma-çözölmeye karşı dayanıklıdır, zorlu hava koşullarına uygundur.
- Dikey yüzeylerde akma yapmaz, düzgün ve sağlam uygulama sağlar.
- Uzun çalışma süresi sunar, açık bekletme süresi 30 dakikadır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, kuru, sağlam ve düzgün olmalıdır.
- Yüzeydeki toz, yağ, boya ve benzeri kalıntılar tamamen temizlenmelidir.
- Bozuk yüzeyler uygulamadan en az 24 saat önce uygun tamir harcı ile onarılmalıdır.
- Seramik arkasındaki tozlu alanlar hafif nemlendirilerek silinmelidir.
- 35°C üzeri sıcaklıklarda uygulama yapılacaksa yüzey önceden nemlendirilmelidir.

UYGULAMA

- 25 kg toz ürün, 6,0-6,5 litre suya yavaşça dökülür, düşük devirli mikserle 3-5 dakika karıştırılır.
- Karışım 5 dakika dinlendirilip tekrar karıştırılır, hiçbir ek katkı maddesi ilave edilmez.
- Hazır harç çelik mala ile yüzeye uygulanır; tarak kalınlığı seramik boyutu ve yüzey düzgünlüğüne göre belirlenir.
- Seramikler, taraklanmış harç üzerine 30 dakika içinde yerleştirilip lastik çekiçle bastırılarak uygulanır.
- Uygulamadan 24 saat sonra uygun aralıklarla derz dolgusu yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz toz
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	(-30°C)-(+60°C)
Çalışabilme süresi-açık bekletme süresi	30 dakika
Derz uygulaması için gerekli süre	24 saat
Kap ömrü	3 saat
Uygulama kalınlığı	3-10 mm

Bu değerler laboratuvar şartlarında ((23±2)0C sıcaklık ve %50 bağıl nem) elde edilmiş olup şantiye ortamındaki uygulamalarda değişiklik gösterebilir.

Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından Şeker Endüstri ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.

UYARI VE ÖNERİLER

- Ürün, dış cephelerde dikey yüzeyler, yüzme havuzları gibi sürekli suyla temas eden alanlar, sıcaklık değişkenliği gösteren ortamlar, yerden ısıtılmalı zeminler, yoğun yaya trafiğine maruz kalan yüzeyler, çok hızlı kuruma istenen uygulamalar, metal ve ahşap yüzeylerde kullanıma uygun değildir.
- Karışım, uygulama yapılacak yüzeye sürüldükten sonra 30 dakika içinde seramiklerin yerleştirilmesi gerekir.
- 30 dakikayı geçen sürede kalan harç kullanıma uygun değildir.
- Aşırı sıcak, rüzgârlı ve yağışlı hava koşullarında uygulama yapılmamalıdır.
- Büyük boyutlu seramiklerin uygulanmasında çift taraflı yapıştırma yöntemi önerilir.
- Uygulamadan sonra en az 24 saat boyunca yüzeyin doğrudan suyla temas etmemesi gerekir.
- Ürün çimento esaslı olduğundan tozunun solunmaması, cilt ve gözle temas ettirilmemesi önemlidir.
- Uygulama sonrası eller ve tüm aletler bol su ile yıkanmalıdır.
- Uygulama yapılacak zemin, doğrudan güneş ışığına ve rüzgâra karşı korunmalıdır.
- Verilen tüketim miktarı, genel bilgilendirme amaçlıdır; gerçek tüketim, uygulama alanının koşullarına ve yüzey özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

TÜKETİM

SERAMİK	TARAK	TÜKETİM
120 cm ²	6x6x6 mm	tek taraflı yapıştırma 4 kg/m ² çift taraflı yapıştırma 5-6 kg/m ²
120 cm ² -500 cm ²	8x8x8 mm	tek taraflı yapıştırma 5 kg/m ² çift taraflı yapıştırma 6,5 kg/m ²
500 cm ² -3600 cm ²	10x10x10 mm	tek taraflı yapıştırma 5,5 kg/m ² çift taraflı yapıştırma 7-8 kg/m ²

RAF ÖMRÜ

- Açılmamış ambalajında ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

AMBALAJ

- 25 kg kraft torba, 64 torba/palet - 1600 kg